

Erstatte: -

Sidst godkendt: 17.01.2024

Version: 1.0

BESKRIVELSE

PURE er et færdigblandet tørt pulverprodukt, der kun skal tilsættes rent koldt vand, efterfulgt af en effektiv blanding. Efter blanding kan PURE bruges i en 2-3 lags gulv- eller vægopbygning, eller til udførelse af betonoverflader på bordplader, møbler mm. PURE kan anvendes på de fleste vandrette og lodrette flader. PURE er ideel hvis der ønskes en fin og blød overflade. Ønskes en mere rustik overflade, kan PURE tilsættes op til 30% kvartssand.

BRUGSEKSEMPLER

- Bordplader
- På vandrette overflader
- På lodrette overflader
- Skabe en minimalistisk og tidløs stil
- Gulve med minimal tykkelse
- Give gamle gulve nyt liv

BLANDING

Inden tilsætning af vand, skal det tørre pulver "løsnes". Dette gøres enten ved at røre i det med en tør blandepropel, eller ved at ryste spanden.

PURE tilsættes 330 g – 400 g rent koldt vand pr. 1000 g tørprodukt afhængigt af den ønskede konsistens. Til opblanding af PURE anvendes en ren spand i passende størrelse og en boremaskine med en velegnet blandeaksel. Det anbefales at 2/3 af vandet hældes i spanden inden der kommer pulver i. Derefter hældes PURE (og det resterende vand) langsomt i under omrøring, indtil man har en jævn og klumpfri masse. Efter blanding skal massen hvile i 8-10 minutter, efterfulgt af omrøring - Produktet er derefter klar til brug.

ANVENDELSE

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt og andre løse partikler der kan forringe vedhæftningen. Inden første lag PURE skal der først primes med CC Primer - se blandingsforhold og anvisninger på produktet. For optimal vedhæftning skal der enten primes eller finsprayeres med rent koldt vand imellem hvert lag - i begge tilfælde skal der undgås at laves 'pytter'. Det kan i nogle tilfælde på overflader som plast, glas, stål, keramik mm. være nødvendigt, at epoxyprime med afstrøet sand i stedet. PURE kan påføres med malerrulle, pensel, stålspartel, gummispartel, glittebræt eller med svamp. Det skal fordeles på hele den ønskede overflade i et tyndt jævnt lag, med en tykkelse på 0,2 - 0,4 mm (200 g – 400 g) pr. lag. For tykke lag Contec Coating PURE, kan resultere i mikrorevner. Antal lag af PURE afhænger af den ønskede effekt, men vi anbefaler som minimum altid 2 lag. For at opnå et glat, jævnt look, kan der slibes imellem hvert lag. Produktet skal være helt tørt inden slibning. Vi anbefaler at bruge korn 40 til 240 sandpapir, afhængigt af det ønskede finish. Anvend ikke PURE hvis temperaturen er under +5°C eller højere end +30°C. Produktet må ligeledes ikke anvendes udendørs, hvis der forventes nedbør indenfor 48 timer.

EFTERBEHANDLING

8-24 timer efter det sidste lag PURE er påført (det skal være helt tørt), kan du anvende et efterbehandlingsprodukt for at beskytte overfladen.

FARVER

Erstatte: -

Sidst godkendt: 17.01.2024

Version: 1.0

PURE leveres i fire standardfarver – Alba, Illume, Drizzly og Nightfall. PURE kan indfarves med en lang række af Contec Coatings tilkøbsfarver. Tilgængelige farver findes på www.conteccoating.dk.

RENGØRING

Værktøj og udstyr skal rengøres med vand inden produktet afbinder. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

BRUGSTID

3-6 timer afhængigt af temperatur. Produktet kan i mange tilfælde "holdes i gang" i op til 8 timer ved jævnligt at røre i den færdige masse. Nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt produktets hærde- og tørreegenskaber. I modsætning kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber, ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring.

TØRRETID

30 - 120 minutter pr. lag afhængigt af lagtykkelse og temperatur.

HOLDBARHED OG LAGRING

Min. 24 måneder i tørre, frostfrie omgivelser og i uåbnet original emballage. Må ikke lagres udendørs.

FORBRUG

Typisk 200 – 400 g/m²/pr lag. Forbruget vil variere alt afhængigt af underlag, vandmængde, påførelsesmetode og omgivelser. For tykke lag Contec Coating PURE, kan resultere i mikrorevner.

LEVERING

PURE kan leveres i 1 kg, 5 kg eller 10 kg spande. Ved større mængder kan der leveres i 20 kg sække eller Big Bags.

OBS! Alle tekniske anbefalinger og detaljer, som er angivet i denne produktbeskrivelse, er baseret på vores nuværende kendskab og erfaring med produkterne. Alle informationer skal derfor betragtes som vejledende. Enhver, som har til hensigt at anvende produktet, skal sikre sig at produktet er egnet til den påtænkte anvendelse. Da vi imidlertid ikke har kontrol over, hvorledes produkterne blandes, udlægges samt under hvilke betingelser de hærder, kan vi på ingen måde gøres ansvarlige for tab eller skade under anvendelsen af produkterne. Vi bærer kun ansvaret for produkternes kvalitet ved leveringen fra vores lager.

Den seneste version af produktets tekniske datablad, kan findes på www.conteccoating.dk